



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

ПРОМАТЭП®

Надежная антикоррозионная защита

ПРОМАТЭП®-винил 621

винилово-эпоксидная эмаль

ТУ 2312-003-10629147-2013

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль ПРОМАТЭП®-винил 621 предназначена для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций промышленных конструкций, транспортных сооружений, технологического и очистного оборудования. Для эксплуатации в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Типовое применение: в системе покрытия с винилово-эпоксидной грунтовкой **ПРОМАТЭП®-винил 0-611** для окраски металлических и железобетонных конструкций промышленных объектов и оборудования: вышки сотовой связи, емкости (наружная поверхность), строительные конструкции химических, металлургических производств, гидротехнические сооружения, металлические конструкции мостов, а также для защиты конструкций в энергетике и агропромышленном комплексе.

Срок службы комплексного покрытия - не менее 15 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства покрытия

- масло-бензостойкое
- устойчиво к проливам нефти и нефтепродуктов
- устойчиво к кратковременному воздействию горячей воды и пара
- температура эксплуатации в сухой атмосфере от -60°C до $+100^{\circ}\text{C}$

Свойства эмали

Цвет	по каталогу RAL
Разбавитель	ПРОМАТЭП®-сольв 001 (не более 15% по массе)
Массовая доля нелетучих веществ	40-50 %
Жизнеспособность	не менее 24 часов при $+20^{\circ}\text{C}$
Толщина сухой пленки	40-70 мкм
Теоретический расход на один слой	140-200 г/м ²

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ

Подготовка поверхности. Эмаль ПРОМАТЭП®-винил 621 наносится на поверхности огрунтованные грунтовкой ПРОМАТЭП®-винил 0-611 или на другие грунтовки, по согласованию с производителем.

Подготовка материала. Перед смешением компонентов основу необходимо тщательно перемешать пневмо- или электромиксером в течение 5 -10 минут. После этого добавить в основу отвердитель, в соотношении указанном в паспорте качества и тщательно перемешать по объему. Время индукции (выдержки до нанесения) – 15-20 минут. При необходимости, уже смешанный материал разбавить до рабочей вязкости, но не более 15% по массе материала.



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Условия и методы нанесения

Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С

Относительная влажность: не более 85%

Эмаль наносится в 2-3 слоя, в зависимости от условий эксплуатации и требуемого срока службы покрытия.

Межслойная сушка – не менее 3 ч при +20 °С

После окраски до ввода в эксплуатацию конструкций покрытие необходимо выдержать 7 суток.

Грунтовка наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиками.

Безвоздушное распыление

Давление: не менее 150 атм

Диаметр сопла: 0,38-0,53 мм (0,015"-0,021")

Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм: 40-70 с

Пневматическое распыление

Давление сжатого воздуха: 2-4 атм

Диаметр сопла: 1,8-2,2 мм

Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм: 25-30 с

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

В комплексных системах покрытий с эмалями серии ПРОМАТЭП®-винил 621, грунтовка ПРОМАТЭП®-винил 0-611 может эксплуатироваться во всех макроклиматических зонах. Температура эксплуатации в атмосфере от -60 до +100 °С.

ФАСОВКА

ПРОМАТЭП®-винил 621 расфасовывается комплектно в тару от 20 до 55 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Грунтовка должна храниться в закрытом помещении, при температуре от -35°С до +35°С. Избегать попадание прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой таре производителя 12 месяцев.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислению на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru