



# ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"  
ИНН 3662184404, КПП 366201001  
ОГРН 1133668001686  
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13  
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94  
e-mail: info@promateh.ru  
www.promateh.ru



Надежная антикоррозионная защита

## ПРОМАТЕП®-винил 622

винилово-эпоксидная эмаль

ТУ 2312-003-10629147-2013

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль **ПРОМАТЕП®-винил 622** предназначена для защитно-декоративного окрашивания различных конструкций, эксплуатируемых в морской и пресной воде, а также для стальных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. По бетонным и железобетонным поверхностям применяется совместно с ПРОМАТЕП-прймер 501.

Типовое применение: в системе покрытия с винилово-эпоксидной грунтовкой **ПРОМАТЕП®-винил 0-611** для окраски в **системах покрытий** для подводной и надводной части корпуса, пояса переменных ватерлиний, металлической палубы, цистерн, диптанков, аккумуляторных помещений, для нефтегазовой промышленности, для цехов цементных производств, для защиты конструкций и внутренней поверхности емкостей под сточные воды.

Срок службы комплексного покрытия - не менее 15 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Свойства покрытия

- масло-бензостойкое;
- щелочестойкое;
- устойчиво к проливам нефти и нефтепродуктов;
- устойчиво к воздействию агрессивных сред;
- устойчиво к действию морской, пресной и сточных вод;
- устойчиво к кратковременному воздействию горячей воды и пара;
- температура эксплуатации от -60°С до +60°С, условия УХЛ-1.

#### Свойства эмали

Цвет	по каталогу RAL
Разбавитель	ПРОМАТЕП®-сольв 001 (не более 15% по массе)
Массовая доля нелетучих веществ	40-45 %
Жизнеспособность	не менее 24 часов при +20°С
Толщина сухой пленки	60-100 мкм
Теоретический расход на один слой	210 – 350 г/м <sup>2</sup>



# ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"  
ИНН 3662184404, КПП 366201001  
ОГРН 1133668001686  
Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13  
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94  
e-mail: info@promateh.ru  
www.promateh.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ

**Подготовка поверхности.** Эмаль ПРОМАТЭП®-винил 622 наносится на поверхности огрунтованные грунтовкой ПРОМАТЭП-винил 0-611 или на другие грунтовки, по согласованию с производителем. По бетонным и железобетонным поверхностям применяется совместно с ПРОМАТЭП-прймер 501.

**Подготовка материала.** Перед смешением компонентов основу необходимо тщательно перемешать пневмо- или электромиксером в течение 5 -10 минут. После этого добавить в основу отвердитель, в соотношении указанном в паспорте качества и тщательно перемешать по объему. Время индукции (выдержки до нанесения) – 15-20 минут. При необходимости, уже смешанный материал разбавить до рабочей вязкости, но не более 15% по массе материала.

## НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

### Условия и методы нанесения

Температура нанесения: от -10 °С (темных тонов), -5°С (светлых тонов) до +35 °С.

Относительная влажность: не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Эмаль наносится в 2-3 слоя, в зависимости от условий эксплуатации и требуемого срока службы покрытия.

Межслойная сушка – не менее 3 ч при +20 °С.

После окраски до ввода в эксплуатацию конструкций покрытие необходимо выдержать 7 суток.

Эмаль наносится методами безвоздушного распыления, кистью, валиками.

### Безвоздушное распыление

Давление: не менее 150 атм;

Диаметр сопла: 0,38-0,53 мм (0,015"-0,021");

Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм: 30-50 с.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

В комплексных системах покрытий с эмалями серии ПРОМАТЭП®-винил 621, грунтовка ПРОМАТЭП®-винил 0-611 может эксплуатироваться во всех макроклиматических зонах. Температура эксплуатации в атмосфере от -60 до +100°С, условия УХЛ-1.

## ФАСОВКА

ПРОМАТЭП®-винил 622 расфасовывается комплектно в тару от 20 до 55 кг.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Эмаль должна храниться в складском помещении или под навесом при температуре от -35°С до +35°С. Избегать попадание прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой таре производителя 12 месяцев.

## ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислению на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru