



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

ПРОМАКОР®

Надежная защита металла и бетона

ПРОМАКОР® 902

Полисилоксановая грунт-эмаль

ТУ 2312-005-10629147-2013

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Полисилоксановая грунт-эмаль **ПРОМАКОР® 902** – предназначена для защиты оборудования, металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы. Обладает термостойкостью до +150 °С. Образует покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками и сроком службы до 10 лет.

Преимущества грунт-эмали **ПРОМАКОР® 902** перед аналогами:

- однокомпонентность;
- материал легко наносится, быстро сохнет;
- высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета;
- может наноситься при отрицательных температурах (от -30 °С);
- цвет по каталогу RAL CLASSIC.

Грунт-эмаль **ПРОМАКОР® 902** применяется:

по металлу:

- в системе с грунтовками (ГФ-021, ВЛ-023, ПРОМАКОР и др.) или как самостоятельное покрытие с температурой эксплуатации до +150 °С, предназначенное для защиты металлических конструкций, оборудования, трубопроводов, эстакад, антенно-мачтовых и других сооружений, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы.

по бетону, кирпичу:

- для защиты бетонных и железобетонных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по скорости высыхания, универсальности применения, термостойкости (до +150 °С) и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере;

- фундаментов опор и опор контактной сети железных дорог, путепроводов и тоннелей и т.д.;

- для защиты конструкции из кирпича, облицовочных строительных материалов, а так же для декоративной окраски фасадов.

Грунт-эмаль **ПРОМАКОР® 902** наносится:

- по металлу как самостоятельное покрытие, так и в системе с грунтовками ГФ-0119, ГФ-021, ФЛ-03К, АК-070, ВЛ-023, ПРОМАКОР или аналогичными;

- по бетону, кирпичу: первый слой с разбавлением до вязкости 16-18 с, последующие слои обычной вязкости.



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства грунт-эмали

Комплектность	материал однокомпонентный
Цвет	по образцу цвета (черный, серый, красно-коричневый и др.) и каталогу RAL
Внешний вид	матовый
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с	20-60
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более	1
Массовая доля нелетучих веществ, %	55±3
Прочность пленки при ударе по прибору У-2, см, не менее	30
Степень перетира, мкм, не более	50
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2 °С, час., не менее	72
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +150

Свойства покрытия

Механизм отверждения покрытия	физический, за счет испарения растворителей
Способы нанесения	пневматическое распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик
Разбавители	ксилол, орто-ксилол, толуол
Количество слоев	2-3
Толщина 1 слоя (по сухому слою), мкм	40-60
Время высыхания до степени 3 при +20 °С, час., не более	2
Теоретический расход на 1 слой (ТСП 50 мкм), г/м ²	175-210
Время выдержки покрытия до набора оптимальных свойств, час.	72
Срок годности с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.	1 год
Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах	до -30 °С

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислению на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ