



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

ПРОМАКОР®

Надежная защита металла

ПРОМАКОР® 530

Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине
промышленного применения

ТУ 2313-013-10629147-2015

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-эмаль по ржавчине ПРОМАКОР® 530 - однокомпонентная алкидно-акриловая эмаль. Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей с добавлением модификатора ржавчины и других добавок в алкидно-акриловом лаке. Быстросохнущая эмаль предназначена для защиты бетонных и металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред. Образует долговечное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками.

Преимущества эмали **ПРОМАКОР® 530** перед аналогами:

- материал легко наносится, быстро сохнет;
- высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета;
- наносится на плохо подготовленную поверхность;
- может наноситься при отрицательных температурах (до - 15 °С).

Эмаль **ПРОМАКОР® 530** применяется:

- для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, трубопроводов, оборудования, станков, строительной техники и других изделий из черных металлов, в т.ч. крупногабаритных, со сложным профилем, очистка которых затруднена;
- на стальных поверхностях с местной и сплошной коррозией, покрытых плотно сцепленной ржавчиной и окалиной;
- при ремонтной окраске металлических конструкций;
- для защиты бетонных и железобетонных поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства эмали

Комплектность	Материал однокомпонентный
Цвет	По образцу цвета (черный, серый, красно-коричневый и др.) и каталогу RAL
Внешний вид	Матовая
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С	60-100 с
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более	1
Комплектность	однокомпонентный
Массовая доля нелетучих веществ, %	61±3
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), усл. единиц, не менее	0,20
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе, см. не менее	40
Степень перетира, мкм, не более	40
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре 20 °С, час, не менее: - индустриального масла - 3% раствора NaCl	72 24
Температура эксплуатации, °С	-60 - +120

Свойства покрытия

Механизм отверждения покрытия	Физический, за счет испарения растворителей
Способы нанесения	Пневматическое распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик
Разбавители	ксилол, орто-ксилол
Количество слоев	2-3
Толщина 1 слоя (по сухому слою), мкм	40-60
Время высыхания до степени 3 при +20 °С, ч., не более	1
Теоретический расход на 1 слой (ТСП 50 мкм), гр/м ²	150
Время высыхания покрытия перед сборкой деталей или другим механическим воздействием	8 часов
Срок годности при хранении с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.	1 год
Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах	до -40 °С

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислению на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ