



CARBONWRAP

Углеродная лента CarbonWrap® Tape-300/500

Система внешнего армирования – лента из углеродного волокна




Тип	<p>Углеродная лента для системы внешнего армирования CarbonWrap®</p> <p>Тип ленты:</p> <ul style="list-style-type: none">• Однонаправленная; 
Область применения	<ul style="list-style-type: none">• Восстановление, ремонт, усиление, сейсмоусиление железобетонных/бетонных, каменных, стальных, деревянных конструкций• Увеличение несущей способности железобетонных/бетонных, каменных, стальных и деревянных конструкций (в том числе, сложной геометрической формы, а также в условиях ограниченного пространства) без увеличения их веса;• Повышение сейсмостойкости
Достоинства	<ul style="list-style-type: none">• Широкая область применения;• Универсальна в применении, в том числе в угловых соединениях, а также на закругленных поверхностях;• Малый вес, система усиления не создает дополнительной нагрузки на конструкцию• Исключительная стойкость к коррозии;• Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ• Возможность выполнения ремонтных работ без прекращения эксплуатации усиливаемого здания или сооружения• Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации
ТУ	23.99.14-041-38276489-2017 (идентичные 1916-041-38276489-2017)



CARBONWRAP

Технические характеристики	Тип волокна	высокопрочные углеродные волокна
	Направление волокон	0°
	Поверхностная плотность, г/м ²	300 ± 10
	Тип нити основы	Углеродная нить 12К /24К
	Тип нити утка	Клеевая термонить
	Плотность нитей основы, нитей на 10 см	36 ± 1 / 18 ± 1
	Плотность нитей утка, нитей на 10 см	10 ± 1
	Прочность на растяжение волокна, ГПа	не менее 4,9
	Модуль упругости при растяжении волокна	не менее 245 ГПа
	Удлинение на разрыв волокна	<1,8%
	Длина рулона	50 м
	Ширина рулона	500 мм
	Упаковка	1 рулон в картонной коробке
Срок хранения	3 года	
Способ применения	Раскрой ленты производится в соответствии с принятой проектом схемой наклейки и осуществляется на чистой ровной поверхности, покрытой защитной пленкой. Для резки ленты следует использовать ножницы или острый нож. Все работы необходимо проводить в защитных перчатках. Не допускается попадание на ленту песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Ленту нельзя складывать – это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Для транспортировки допускается сматывать ленту в рулоны, предварительно подписав отрезанные части в соответствии со схемой наклейки. При работе с лентой следует соблюдать аккуратность – не допускается разделение ленты на жгуты, повреждение волокна, загрязнение поверхности ленты.	

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы