

ОПИСАНИЕ	ЭКОГРУНТ – воднодисперсионный акриловый грунт.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для профилактики против синевы, плесени и дереворазрушающих грибов порозаполняющий грунт. Улучшает адгезию последующих слоев лака или красок к древесине. Обработанная древесина является несущей основой для последующей отделки продуктами ЭКО-СИСТЕМЫ для окраски окон и наружных дверей (ЭКОЛАК, ЭКОПЛАСТ или АКРЭМ™-КОМФОРТ-20, 30, 50).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый, бесцветный, дуб, тик, красное дерево, палисандр и по согласованию с Заказчиком	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20
➤ Разбавитель:	вода	➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² :	0,150-0,200
➤ Плотность, г/см ³ :	1	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	
		– под краску	40–46
		– под лак	22–30

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Грунт ЭКОГРУНТ поставляется в готовом к применению виде. ➤ перед нанесением тщательно перемешать; ➤ при необходимости разбавить водой в соотношении 1:1 в зависимости от метода нанесения; ➤ деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли; ➤ нанести в один слой.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ температура поверхности и воздуха не менее 15°C; ➤ влажность древесины – 10±2%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, облив, струйный, окунание, пневматическое распыление. Инструмент и тару сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт ЭКОГРУНТ пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.


ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение грунта производят при температуре выше 0°C. Тара с грунтом должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы