



Malech

Акриловая грунтовка
на водной основе

РОВНЫЙ ФИНИШ

УСИЛЕНИЕ АДГЕЗИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Malech применяется в качестве грунтовки для поверхностей стен в целом (например, бетонные или отремонтированные цементными растворами) перед нанесением цветного финишного покрытия из линейки **Elastocolor** и из линейки **Quarzolite**, в качестве выравнивания впитывающей способности основания и усиления адгезии.

Malech также может применяться в системе **Aquaflex System** для постоянной герметизации асбеста, как грунтовка перед нанесением **Aquaflex**.

Некоторые примеры применения

- Как грунтовка на хорошо выдержанных новых или старых штукатурках при условии, что они не повреждены, перед нанесением продуктов из линейки **Elastocolor** или **Quarzolite**.
- Как грунтовка поверх старой краски, даже с небольшим содержанием мела, перед нанесением продуктов из линейки **Elastocolor**, **Quarzolite** или **Colorite**, финишных цветных покрытий.
- Как грунтовка на поверхности, которые необходимо обработать, в закрытых или плохо проветриваемых помещениях, т.к. **Malech** не имеет запаха, перед нанесением **Elastocolor** или **Elastocolor Rasante**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Malech представляет собой тонкодисперсную грунтовку на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая после нанесения на поверхность, обладает лучшей проникающей способностью по сравнению с традиционными грунтовками на водной основе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Консистенция:	текучая жидкость
Цвет:	прозрачный
Удельная плотность (г/см ³):	1,01
Вязкость (+20°C), (мПа*с):	20 (#1-100 об/мин)
Сухой остаток (%):	15
Хранение:	24 месяцев в оригинальной упаковке
Классификация опасности в соответствии с ЕС 1999/45:	нет. Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении», информацию на упаковке и Паспорте Безопасности материала.
Таможенный код:	3903 90 00
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ	
Время высыхания:	24 часов при +20°C
Время выдержки перед окрашиванием:	24 часов при +20°C
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C

Malech не имеет запаха и не содержит растворителей, поэтому может использоваться в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Благодаря своему составу **Malech** консолидирует мел на обрабатываемой поверхности.

Благодаря глубокому проникновению в основание **Malech** замедляет образование высолов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не использовать **Malech** на металлических поверхностях.
- Не наносить **Malech** на влажные поверхности.
- Не наносить **Malech** при температуре ниже +5°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Новые поверхности или поверхности, отремонтированные при помощи ремонтных составов, должны быть выдержанными, полностью чистыми, прочными и сухими. Удалите с поверхности все следы масел,

жиров, а также отслаивающиеся частицы, которые могут помешать адгезии.

Выровняйте шероховатые участки и неровности основания.

Подготовка материала

Malech продукт готовый к применению.

Рекомендуется разбавлять **Malech** на 50% водой, чтобы избежать стеклования на слабо впитывающей поверхности.

Нанесение материала.

Перемешайте **Malech** перед применением и наносите при помощи кисти, валика или распылителя.

Защищайте от дождевого воздействия не менее 12 часов после нанесения.

Через 24 часа, в зависимости от условий окружающей среды, **Malech** можно окрашивать.

Очистка.

Кисти, валики и распылительное оборудование (безвоздушное) следует очищать водой до высыхания **Malech**.

РАСХОД

100-150 г/м² в зависимости от пористости основания.

УПАКОВКА

Канистры по 10 кг и 2 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **Malech** 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Malech не считается опасным в соответствии с Европейскими правилами, касающихся классификации смесей.

Однако, рекомендуется использовать защитные очки, перчатки и принять обычные меры предосторожности, рекомендованные при обращении с химическими продуктами. Более полную информацию по безопасности при использовании нашего продукта можно найти в последней версии Паспорта безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышлен полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы