

DTM Metal Rust

Описание

Однокомпонентная полуглянцевая краска-грунтовка на основе фенольно-модифицированной алкидной смолы. Образует после высыхания слегка шероховатую, металлическую поверхность. Предназначена для непосредственного нанесения на стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности снаружи и внутри помещений. Может применяться как для бытового, так и для промышленного окрашивания.

Особые Свойства

- Быстросохнущая
- Содержит фосфат цинка, придающий краске отличные антикоррозийные свойства
- Может также использоваться для окрашивания стен, дерева и т.д. после нанесения соответствующей грунтовки

Подготовка Поверхности

Алюминий и оцинкованные поверхности: Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло. Обработать поверхность струйной очисткой.

Стальные поверхности: Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло. Обработать поверхность струйной очисткой. Очистить от ржавчины и обработать поверхность стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Поверхность должна быть сухой.

Нанесение

	Кисть / Валик	Распылитель
Растворитель		032 (ксилол)
Объемное количество растворителя до	Готова к использованию	20%
Давление		3
Растворитель для очистки инструментов	032 (ксилол)	032 (ксилол)

Техника безопасности и охрана здоровья: Материал не содержит свинец. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки и хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в местах недоступных для детей, не подвешивать за ручку. Не смешивать с материалами, не рекомендованными «Нирлат». Общие замечания: Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Клиент самостоятельно должен оценивать соответствие материалов его потребностям. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.



Технические Данные

Цвет	По каталогу DTM Metal Rust
Финиш	Гранулированный металлический
Толщина сухого слоя (микрон)	50
Теоретический расход (м ² /л)	6-7
Сухой остаток по весу (%)	60 ±3%
Сухой остаток по объему (%)	46 ±3%

* Расход материала зависит от свойств поверхности, погодных условий, инструментов, способа нанесения и т.д.

Время Высыхания

На отлип	15 минут
Межслойная выдержка	4 часа

* Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Ограничения

Не наносить когда температура воздуха ниже 7 °С или ожидается дождь

Хранение

24 месяца в закрытой упаковке в темном прохладном месте

Упаковка

Жестяная тара 5 и 18 л