

Phenolic Primer 503

Описание

Однокомпонентная грунтовка на основе фенольно - модифицированной алкидной смолы для окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей эксплуатируемых внутри и вне помещений. Содержит фосфат цинка, придающие краске отличные антикоррозионные свойства. Может перекрашиваться как однокомпонентными, так и двухкомпонентными покрытиями. Особенно рекомендуется для промышленного использования, а также для применения на скоростных окрасочных линиях.

Особые Свойства

- Быстросохнущая
- Обладает отличной адгезией к всевозможным металлическим поверхностям

Подготовка Поверхности

Алюминий и оцинкованные поверхности – Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло. Обработать поверхность струйной очисткой.

Стальные поверхности: Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло. Обработать поверхность струйной очисткой. Очистить от ржавчины и обработать поверхность стальной щеткой или пескоструйным аппаратом. Поверхность должна быть сухой.

Нанесение

	Кисть	Традиционный/ Безвоздушный распылитель
Растворитель	032 (ксилол)	032 (ксилол)
Объемное количество растворителя до	15%	10%
Давление		3-4
Растворитель для очистки инструментов	032 (ксилол)	032 (ксилол)

Технические Данные

Цвет	красно-коричневый, серый, белый, зеленый
Степень блеска	матовая
Толщина сухого слоя	40
Теоретический расход (м ² /л)	12
Сухой остаток по весу (%)	61 % ± 3 %
Сухой остаток по объему (%)	45 % ± 3 %

* Расход материала зависит от свойств поверхности, погодных условий, инструментов, способа нанесения и т.д.

Время Высыхания

На отлип	15 минут
До переверачивания	1-2 часа
Межслойная выдержка	2-4 часа

* Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Ограничения

Не наносить когда температура воздуха ниже 7 °С или ожидается дождь

Хранение

24 месяца в закрытой упаковке в темном прохладном месте

Упаковка

Жестяная тара 5 и 18 л

Техника безопасности и охрана здоровья: Материал не содержит свинец. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки и хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в местах недоступных для детей, не подвешивать за ручку. Не смешивать с материалами, не рекомендованными «Нирлат». Общие замечания: Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Клиент самостоятельно должен оценивать соответствие материалов его потребностям. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.