

Quick Drying Primer

Описание

Быстросохнущая, однокомпонентная алкидная грунтовка для антикоррозийной защиты стальных поверхностей внутри и вне помещений. Рекомендуется, в особенности, для промышленного использования и для применения на скоростных окрасочных линиях. Может перекрашиваться как алкидными, так и водными однокомпонентными финишными покрытиями.

Особые Свойства

- Чрезвычайно быстросохнущая
- Хорошие свойства выравнивания

Подготовка Поверхности

Струйная очистка до степени SA2.5 или обработка стальной щеткой до степени ST3.

Нанесение

	Традиционный распылитель	Безвоздушный распылитель
Растворитель	032 (ксилол)	032 (ксилол)
Объемное количество растворителя до	10%	5%
Давление	3-4	3-4
Растворитель для очистки инструментов	032 (ксилол)	032 (ксилол)

Технические Данные

Цвет	красно-коричневый, серый
Степень блеска	матовая
Толщина сухого слоя	45
Теоретический расход (м ² /л)	11
Сухой остаток по весу (%)	70±3%
Сухой остаток по объему (%)	54±3%

* Расход материала зависит от свойств поверхности, погодных условий, инструментов, способа нанесения и т.д.

Время Высыхания

На отлип	15 минут
До переверачивания	1 час
Межслойная выдержка	8-12 часов

* Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Ограничения

Не наносить когда температура воздуха ниже 7 °C или ожидается дождь

Хранение

24 месяца в закрытой упаковке в темном прохладном месте

Упаковка

Жестяная тара 5 и 18 л

Техника безопасности и охрана здоровья: Материал не содержит свинец. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки и хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в местах недоступных для детей, не подвешивать за ручку. Не смешивать с материалами, не рекомендованными «Нирлат». Общие замечания: Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Клиент самостоятельно должен оценивать соответствие материалов его потребностям. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.